

SURFOX-N

Descrição do produto

Solução alcalina neutralizante para o sistema SURFOX.

Produto base água, biodegradável, não inflamável e livre de VOC.

Instruções de uso

Após a limpeza da solda com o líquido SURFOX-T, remover o excesso deste produto com um pano. Em seguida, borrifar SURFOX-N na superfície e secar completamente a superfície com outro pano limpo.

Caso não seja feita a remoção do excesso do líquido SURFOX-T, a neutralização com o SURFOX-N resultará na formação de resíduos de sal branco na superfície do aço inoxidável, alumínio e titânio.

Tipos de aplicação/equipamento

Aplicação após a limpeza da queima da solda.

Para um melhor resultado, utilizar para limpar a superfície antes da soldagem e antes da limpeza com o Sistema SURFOX.

Também pode ser utilizado para limpezas leves, tais como marcas de digitais, óleos finos e fuligem.

Materiais compatíveis

Pode ser utilizado em todas as ligas metálicas e outros materiais.

Concentração

Produto pronto para uso, não pode ser diluído.

FISPQ disponível sob solicitação ou no nosso website walter.com

Walter Tecnologias em Superfícies
Rua Santa Clara, 284, Capuava
Pq. Industrial San José | Cotia | SP – 06715-867
Tel: 55 11 3783-9500 | www.walter.com

SURFOX-N

Vantagens Produtivas

Aumento de produtividade, menor tempo em movimentação de peça, redução do consumo de água e livre de resíduo na ETE.

Informações Comerciais

Volume	Código	Validade	Registro NSF
500 mL	54-A 023	2 anos	Categoria A1 142985
5 L	54-A 026		
20 L	54-A 027		
60 L	54-A 021		
200 L	54-A 028		

As declarações e métodos aqui descritos baseiam-se nas melhores informações e práticas conhecidas da Walter Tecnologias em Superfícies. Quaisquer declarações ou métodos aqui mencionados são apenas sugestões gerais e não devem ser interpretados como representações ou garantias quanto à segurança, desempenho ou resultados, uma vez que a adequação e o desempenho do produto são altamente dependentes dos processos do usuário do produto, operações e inúmeras outras condições determinadas pelo usuário.

FISPQ disponível sob solicitação ou no nosso website walter.com

Walter Tecnologias em Superfícies
Rua Santa Clara, 284, Capuava
Pq. Industrial San José | Cotia | SP – 06715-867
Tel: 55 11 3783-9500 | www.walter.com